



PENTALUB HT P.T.F.E. CERAMICO

CARACTERÍSTICAS: Lubrificante sintético com P.T.F.E. CERÂMICO destinado à manutenção de componentes que exijam um lubrificante para trabalhar com temperaturas elevadas até 310°C como, por exemplo, correntes de fornos. Lubrificante de longa duração, isento de resíduos carbonosos, que permite longos intervalos de lubrificação.

- Grande poder de penetração.
- Elimina os problemas de ruído e de avanço aos saltos stick-slip.
- Forma uma película sólida de P.T.F.E.CERAMICO que evita o desgaste por fricção.
- Proteção antiferrugem e anticorrosiva.
- Previne a corrosão interna.
- Não decanta e pode-se utilizar em centrais de lubrificação de qualquer tipo/marca.

APLICACÕES: A sua especial composição torna este lubrificante imprescindível na lubrificação de: correntes, engrenagens, correntes de fornos, rolamentos, cabos e guias.

DATOS TÉCNICOS:

| | |
|-----------------------------|---|
| - Composição | : PTFE, CERAMICA, óleo sintético e aditivos EP. |
| - Densidade | : 0,913 (20°C) |
| - Viscosidade | : ca 460cSt. (40°C) |
| - Ponto de inflamação PM VC | : 275°C |
| - Ponto de autoignição | : 455°C |
| - Ponto de congelação | : -18°C. |
| - Temperatura de trabalho | : -18°C a +310°C |
| - Coeficiente de fricção | : 0,02 a 0,06 (P.T.F.E.) |

PRECAUÇÕES:

PENTALUB HT é um produto praticamente não tóxico (LD50>30g/kg. de peso corporal). Evitar contacto com chamas. Durante a sua utilização recomenda-se não ingerir, beber ou fumar. Devem ser lavadas as mãos com água e sabão após a sua utilização. Manter fora do alcance de crianças. Se for ingerido, o vômito não deve ser induzido e deve consultar um médico. No caso de contacto com os olhos, devem ser lavados repetidamente com água. Fumadores devem lavar as mãos após a sua utilização com P.T.F.E.

Esta informação é baseada no nosso nível atual de conhecimento e tenta dar uma visão geral dos nossos produtos e das suas utilizações. Não constitui uma garantia específica das propriedades descritas, ou da sua adequação para uma aplicação particular. Qualquer direito de propriedade industrial deve ser observado. A qualidade dos produtos é garantida sob as nossas condições gerais de venda.

